

Technický list

INTERIÉR SAN+

Otěruvzdorná vysoce bílá barva na stěny a stropy

Charakteristika: Je vodou ředitelná vysoce bílá a odolná s vysokou vydatností. Výsledný nátěr je otěruvzdorný, vyniká vysokou prodyšností pro vodní páry, čímž je vhodný také na sanační omítky. Snadno se aplikuje, má dlouhodobou životnost, nežloutne a je velmi dobře přilnavá k podkladu. V bílém provedení je vhodná i na čerstvé omítky.

Podklad: na štukové omítky, sádkokarton, papírové a sklolaminátové tapety, dřevotřísku, MDF desky, aj.

Vzhled: bílý matný nátěr (bělost min. 90%)

Oblasti použití : Kancelářské prostory, hotely, školy, nemocnice, restaurace, domácnosti, výstavní stánky, čekárny, konferenční místnosti, koncertní haly, tovární haly, obchodní prostory. Díky vysoké bělosti a odolnosti je vhodná pro nátěry všech reprezentativních ploch.

Aplikace: válečkem, štětcem, airless technikou /tlak 150 bar, tryska 0,53 mm, úhel nástřiku 50 st./ Před zpracováním dobře rozmíchejte, barvu nanášejte rovnoměrně

Ředění: nátěr je určen k přímému použití. Nástroje ihned po ukončení aplikace omyjte vodou.

Příprava podkladu a zpracování: podklad musí být zbaven mastnoty, nesoudržných starých nátěrů. Na staré i nové podklady nanášejte první vrstvu Interiér San+ neředěnou nebo podle savosti podkladu naředte přidáním 10% vody, druhou vrstvu naneste nejdříve po 4 hodinách (při teplotě 20°C). Na nové omítky a sádkokarton použijte stejný postup. Případné drobné trhliny či nerovnosti v podkladu před nátěrem vyspravte disperzní stěrkou.

Nátěr nenanášejte při teplotě podkladu a okolí pod +5°C

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teoretická vydatnost:	Cca 8m ² /kg v jedné vrstvě (vydatnost závisí na typu a savosti podkladu)
Specifická hmotnost:	1,60 ±0,02 g/cm ³
Kryvost:	Stupeň 1 při 70µm, stupeň 2 při 40 µm
Omyvatelnost:	4-EN DIN 13300
Prodyšnost:	Rd=0,09 m
Schnutí při 20°C a 60% rel.vlhkosti	Cca 4 hodiny, suché na dotek a proti přichytávání prachu za cca 30 min. Se snižující se teplotou se doba schnutí prodlužuje
Balení:	7 a 15 kg, materiál recyklovatelný plast
Odstín:	Bílá, tónovatelná pomocí tónovacích barev a přípravků, jako báze BB
Základní složení:	TiO ₂ emulze dispergovaná ve vodě, minerální plniva
Skladování:	Skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +28°C. Doba skladovatelnosti je 24 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí přemrznout.

Klasifikace vlivu na zdraví a bezpečnost:

Výrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý. S výrobkem manipulujte opatrně. Vyhněte se dlouhotrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechování prachu ze stříkání. Bezpečnostní list výrobku na vyžádání.

Čištění nářadí:

Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou. Rozstříknutou barvu nebo mlžinu ihned očistit vodou. Již zaschlý film lze odstranit odstraňovačem disperzních nátěrů.

Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu: prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte dle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Další informace naleznete v příslušném Bezpečnostním listu k výrobku.

EU limitní hodnoty VOC pro tento výrobek (Kat.A/h: 75 g/l-2007, 30 g/l-2010) Tento výrobek obsahuje max. VOC-0 g/l

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšlupných/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.realsan.cz