

Technický list

BITUGRUND

Asfaltový penetrační nátěr dle DIN 18 195

Vydání technické směrnice : 18. května 1999

Charakteristika

Výrobek Bitugrund je asfaltový roztok pro penetrační nátěry, obsahující rozpouštědla, který je možno natírat nebo stříkat. Neobsahuje PCK a PCB. Bitugrund je odzkoušen dle DIN 18 195. Certifikát Zkušebního ústavu pro stavební látky v Drážďanech je přiložen.

Oblasti použití

Výrobek Bitugrund je nezbytný pro úpravu podkladů, jako penetrační nátěr, před položením asfaltových vrstev za tepla, nebo před položením asfaltových pásů. Bitugrund má dobrou přídržnost jak na beton, tak i na zdivo, omítky a vlastně na všechny běžné podklady ve stavebnictví, stejně tak i na kov.

Přednosti výrobku

- vysoká schopnost pronikání do podkladu
- jednoduchá práce , protože výrobek je připraven k použití
- universální využití, penetrace pod celou řadu výrobků
- dobrá přídržnost
- hospodárny s ohledem na nízké nároky na nářadí a provádění

Technické údaje ve zkrácené formě

Druh	asfaltový penetrační nátěr
Báze	asfalt, testbenzin
Rozpouštědlo	testbenzin
Barva	černá
Hmotnost	0, 81 g / cm ³
Konzistence	k nanášení nátěrem a nástřikem
Nanášení	štetkou, štětcem, stříkacím zařízením
Skladování	není citlivý na mráz!
Skladovací doba	v originálních, uzavřených nádobách min. 6 měsíců. Chránit před vznícením!
Třída nebezpečnosti (VbF a ADR) A II	

Zpracování

Podklady musí být čisté, suché a nesmí být mastné. Chybějící části, poškozený beton a místa na mazanině, trhliny a výtluhy musí být vyspraveny. Bitugrund se nanáší na podklad nátěrem, válečkem, nebo nástřikem. Následné práce je možno provádět až po zaschnutí penetračního nátěru! Při normální teplotě se může výrobek používat bez ohřevu a bez ředění.

Spotřeba:

asi 0, 2 litry / m² (vždy podle savosti podkladu může být spotřeba nižší, nebo vyšší).

Skladování

Výrobek Bitugrund, nemusí být chráněn před mrazem, protože jej mráz nepoškozuje! V originálních, uzavřených nádobách je skladovací doba minimálně 6 měsíců. Je třeba jej chránit před vznícením.

Ochrana zdraví při práci a protipožární ochrana

Výrobek Bitugrund obsahuje asi 60% rozpouštědla, nebezpečnosti A II, (bod vznětu 21...55°C). Při práci v uzavřených prostorách je třeba zajistit důkladné provětrávání. Snadno zápalný : dle VbF : A II

Realsan Group SE, Ruprechtická 732/8, 460 01 Liberec,
tel.+420 485 246 501-3, fax +420 485 246 500,
email: info@realsan.cz, www.realsan.cz



Likvidace odpadů

Do odpadu je možno předávat pouze prázdné obaly.

Poznámka

Vydáním této směrnice se stávají všechny dříve uvedené technické údaje o tomto výrobku neplatnými. Údaje v této směrnici byly sestaveny podle nejnovějšího stavu technického použití výrobku. Přesto je třeba teprve na základě stavu příslušného objektu rozhodnout o konkrétním způsobu použití. Je nutno zohlednit zvláštní případy stavby. Na základě údajů uvedených ve směrnici není možno vyvozovat právní závaznost.

Způsob dodávek

5 l nádoba	75 obalů na paletě
10 l nádoba	45 obalů na paletě
25 l hobok (kbelík).....	18 obalů na paletě
200 l sud	