

Technický list

PROFIDICHT 1K FIX

Rychleschnoucí jednosložková hydroizolační asfaltová stěrka vytvářející po vyschnutí tlustou vrstvu.

KMB (hydroizolační asfaltová stěrka) dle DIN 18195 vydané: 2000-08
Se zkušební osvědčením vydaným stavebním ústavem

Vydání technické směrnice : 13. srpna 2007

Charakteristika

Profidicht 1K Fix je vysoce kvalitní, jednosložková hydroizolační stěrka z modifikovaného asfaltu (KMB), plněná pěnovým polystyrenem. Výrobek se vyznačuje zvláště rychlou odolností proti dešti a rychlým prosycháním. S ohledem na vysoký obsah pevných částic je výrobek zvláště úsporný, protože vyschnutím ztrácí pouze 10% hmotnosti. Profidicht 1K Fix neobsahuje rozpouštědla a je výrobkem ekologickým.

Po proschnutí je nanesená vrstva vysoce flexibilní, eliminuje trhliny a vytváří vodotěsnou hydroizolaci základů (stavebních částí pod povrchem terénu), která je odolná proti agresivním látkám obsaženým v zemině.

Profidicht 1K Fix byl odzkoušován dle odstavců 4, 5 a 6 normy DIN 18195 (vydané 2000-8) a odpovídá platným ustanovením pro hydroizolační asfaltové stěrky.

Všeobecné stavební osvědčení-čís.: P-2004-4-3536

Oblasti použití

Profidicht 1K Fix se používá k vytváření vnějších, trvalých, pružných hydroizolací stavebních částí pod úrovní terénu. A to nástřikem nebo nanášením hladítkem. Může být použit na svislé i vodorovné plochy.

Profidicht 1K Fix může být použit jako tzv. mezivrstva -hydroizolační stěrka na podlahových deskách, na balkonech a terasách (pod potěr, nebo mazaninu) a k lepení izolačních desek z tvrdé pěny na asfaltové a minerální podklady pod úrovní terénu.

Profidicht 1K Fix má dobrou přídržnost ke všem suchým, případně vlhkým minerálním podkladům, stejně tak k podkladům asfaltovým, pokud mají dostatečnou pevnost (např. staré nátěry studeným nebo horkým asfaltem, nebo na asfaltové stěrky).

Přednosti výrobku

- dochází zvláště rychle k odolnosti proti dešti a rychle prosychá
- je úsporný při použití s ohledem na úbytek pouhých 10% po zaschnutí
- snadno se na podklad nanáší ať stěrkováním, nebo nástřikem
- je vysoce elastický vlivem modifikátoru a pěnového polystyrénu
- je ihned zpracovatelný, bez potřebného míchání
- po zaschnutí je vodotěsný a je schopen překlenout trhliny v podkladu
- na plně zaspárované zdivo není třeba nanášet omítku
- lepší izolační desky na beton, zdivo a vytvrzené hydroizolační vrstvy z asfaltových stěrek
- šetří životní prostředí, protože neobsahuje rozpouštědla
- chrání proti radonu

Technické údaje ve zkrácené formě

Druh	jednosložková stěrková hmota na bázi modifikovaného asfaltu
Báze	modifikovaná asfaltová emulze se speciálním plnivem
Rozpouštědlo	žádné
Barva	černá
Hmotnost	cca 0,80 – 0,85 g/cm ³
Konzistence	pastovitá, pro špachtlování
Nanášení	hladítkem, stříkacím přístrojem

Vodonepropustnost	vodotěsná při 0,75 baru více než 72 hodin
Vytvrzení	2 až více dnů v závislosti na vlhkosti vzduchu teplotě, síle vrstvy a podkladu
Paropropustnost μ	cca 8000(dle DIN EN 12086)
Hodnota sd	26,3 (m)
Skladování	do teploty min. +5°C
Skladovací doba	bezpodmínečně bez mrazu! min. 6 měsíců
Maximální tloušťka vrstvy	6 mm po nanesení (mokrý vrstva)
Čištění	v čerstvém stavu vodou, po zaschnutí výrobkem BORNIT- Bitumenreiniger
Zdraví škodlivé látky	Žádné
Nebezpečnost dle VbF	Žádná
Označení výrobku dle GISBAU	BBP 10

Podklady

- 1. krok:** Na podkladu nesmí být nálitky, nebo ostré nerovnosti a zemina.
- 2. krok:** Nezaplněné, nebo špatně zaplněné otvory, jako jsou prohlubně ve spárách zdiva, otvory v maltě, nebo výlomky větší než 5mm, je nutno vhodnou maltou vyspravit. Na plné a dobře vyspárované zdivo není třeba nanášet omítku. Poruchy v podkladu menší než 5mm, případně póry v podkladu se mohou předem vyplnit zastěrkováním asfaltovou stěrkou. Speciálně na betonových plochách může docházet ke tvorbě puchýřů. Proto je třeba nanesenou stěrku na těchto plochách proškrábnout.
- 3. krok:** Je třeba dbát na to, aby podklad byl pevný, čistý, bez prachu a volných částic. Podklad musí být savý. Může být vlhký, ale ne mokrý. Podklad musí být v každém případě bez námrazy a ledu a pokud je třeba, musí být předem důkladně prohřát.
- 4. krok:** Je vhodné provést penetraci výrobkem Unibit (zředěný v poměru 1:2 s vodou). Na hrubě pórovitých, silně nasákavých plochách (např. pórobeton) se penetrační nátěr provést musí. Ke zpevnění pískujících ploch se doporučuje použít k penetraci výrobek BORNIT-Verkieseler. Po zaschnutí penetračního nátěru je podklad připraven k nanesení asfaltové stěrky.

Důležité upozornění: Asfaltové stěrky mohou být v průběhu prací narušeny vodou pronikající z opačné (rubové) strany. Je proto třeba učinit opatření, aby k narušení vrstvy asfaltové stěrky nedošlo. Proto musí být provedena vodonepropustná tzv. meziizolace a to pomocí silikátové hydroizolační hmoty (např. Dichtungsschlamme, Elastikschlamme), která zamezí průniku vody do prováděné vrstvy.

Zpracování

Při práci s výrobkem Profidicht 1K Fix je závazná norma DIN 18195, část 1 až 6, vydaná 2000-08 a „Směrnici pro projekci a provádění hydroizolací podzemních částí staveb modifikovanou asfaltovou stěrkou v tlustých vrstvách“, vydanou v listopadu 2001.

Použití asfaltových stěrek (KMB) je závislé na tom, jak je objekt zatížen vodou. Proto je třeba dbát na to, aby byl v projektu brán zřetel k tomu, o jaké zatížení se konkrétně jedná.

Profidicht 1K Fix je připraven k použití. Nanáší se zubovou stěrkou, hladítkem nebo vhodným stříkacím přístrojem na připravený podklad.

Profidicht 1K Fix se nesmí používat za mrazu, nebo při hrozícím dešti. Stěrka smí být použita, pokud teplota ošetřovaných ploch a okolní teplota jsou vyšší než +5°C.

Podle požadavku normy DIN 18195 (2000-08) část 3, 4, 5 a citovaných směrnic je třeba stěrku v příslušné tloušťce nanášet ve 2 vrstvách.

Pokud se provádí hydroizolace proti zemní vlhkosti a stékající vodě (DIN 18195-4), mohou být vrstvy nanášeny tzv. mokry do mokrého.

Při hydroizolacích dle DIN 18195 část 5 a 6 musí být první vrstva před nanesením vrstvy proschlá tak, aby se při nanášení vrstvy druhé nepoškodila.

V případě podzemní a prosakující vody dle DIN 18195, část 6 se vkládá plnoplošně do první vrstvy skelná mřížková tkanina, odolná alkáliím (BORNIT-Glassgittergewege).

Podle normy DIN 18195 je třeba vytvořit zaoblení – lahvové zaoblení (např. ve styku podlaha-stěna) vhodnou minerální maltou BORNIT-Sperrmortel, nebo dvousložkovou stěrkovou hmotou BORNIT-Repabit (rychleschnoucí).

Jako rychlé a spolehlivé řešení tohoto problému a to i při nízkých teplotách doporučujeme alternativní použití výrobku Třírohá páska - Dreiecksband (asfaltový natavitelný profil), kterým lze styk bezpečně utěsnit.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat hydroizolaci v oblasti spár, u ukončení izolační vrstvy a různých průniků (např. trubních).

Čerstvě nataženou stěrku je nutno chránit před deštěm a silným slunečním zářením.

Hydroizolační vrstvu je nutno chránit před poškozením. Ochranné, nebo drenážní vrstvy je však možno aplikovat až po dokonalém proschnutí celého souvrství (v závislosti na povětrnostních podmínkách 2 a více dnů). Přitom je třeba dodržet ustanovení normy DIN 18195 část 10.

Ukončená, zašpachtlovaná a proschnutá stěrka by měla být zakryta max do 4 týdnů. Pokud to není možné, je potřeba ji zakrýt černou geotextilií, aby nebyla vystavena UV záření. S touto ochranou vydrží stěrka bez problémů až 6 měsíců.

K lepení tepelně izolačních desek může být použita stěrka Profidicht 1K Fix. Vhodné ochranné vrstvy jsou např. desky z pěnového polystyrenu, profilovaná (nopová) folie s kluznou vrstvou (tenká folie natavená na nopy), filtrační textilie (v ČR netkaná textilie o min. hmotnosti 500 g/m²), drenážní desky spojené asfaltem apod. Nakonec je možno provést zásyp výkopu. K tomu je možno použít pouze materiál, který vymezuje norma DIN 18195, část 10 tak, aby nedošlo k poškození hydroizolace a ochranné vrstvy.

Upozornění: Dle normy DIN 18195 nejsou asfaltové stěrky vhodné k hydroizolacím při vysokém působení netlakové vody, a vody podzemní. Ale s přihlédnutím k atestu VOB, část C, který byl proveden v souladu s normou DIN 18336 je v tomto případě použití stěrky Profidicht 1K Fix možné.

Spotřeba

Profidicht 1K Fix:

- při zatížení zemní vlhkostí a netlakovou vodou dle DIN 18195-4 a 5
asi 3,5 – 4 litry na m² → tloušťka neproschlé vrstvy 3,5 – 4,0 mm
→ tloušťka proschlé vrstvy 3,1 – 3,6 mm
- při zatížení stékající vodou dle DIN 18195-6
(spodní voda-základová v hloubce < 3m)
asi 4,5 – 5 litrů na m² → tloušťka neproschlé vrstvy 4,5 – 5,0 mm
→ tloušťka proschlé vrstvy 4,1 – 4,5 mm

při lepení tepelně izolačních desek cca 2 litry / m²

Kontrola tloušťky vrstvy

Podle ustanovení normy DN 18195 část 3 musí být na objektu, kde byla nanesena vrstva hydroizolační stěrky provedena kontrola tloušťka a to jak vrstvy mokré, tak i vrstvy vyschlé. Požadavkem této normy je, že v případě hydroizolací dle části 5 a 6 mají být výsledky těchto zkoušek byly zadokumentovány.

Zatížení dle DIN 18195 část 4 a 5 min. tloušťka proschlé vrstvy: 3 mm
Zatížení dle DIN 18191 část 6: min. tloušťka proschlé vrstvy 4 mm

Skladování

Profidicht 1K Fix **je třeba chránit před mrazem.**
Je třeba se vyvarovat teplot nad +30°C a přímého slunečního záření.
Skladovací doba v originálních, uzavřených obalech je min. 6 měsíců.

Ochrana zdraví při práci a protipožární ochrana

Rada pro bezpečnost: Nevylívat zbytky do kanalizace.
Chránit pokožku před stykem se stěrkovou hmotou..

Likvidace odpadů

K recyklaci je možno předávat pouze prázdné obaly. Zbytky materiálu se likvidují dle směrnice „AVV-ASN: 080410“ (Odpady z vodou ředitelných lepidel a těsnících hmot spadají pod směrnici 080409).

Poznámka

Vydáním této směrnice se stávají všechny dříve uvedené technické údaje o tomto výrobku neplatnými.
Údaje v této směrnici byly sestaveny podle nejnovějšího stavu technického použití výrobku. Přesto je třeba teprve na základě stavu příslušného objektu rozhodnout o konkrétním způsobu použití. Je nutno zohlednit zvláštní případy stavby. Na základě údajů uvedených ve směrnici není možno vyvozovat právní závaznost. Změny v aplikaci, které nejsou uvedeny v tomto technickém listě s námi předem konzultujte. Doporučujeme Vám abyste se o případných nejasnostech informovali na naši mailové adrese

Způsob dodávek

Profidicht K Fix32 l v hoboku18 obalů na paletě
