

# DICHTUNGSSCHLÄMME– NÁVOD

Hydroizolační stěrka *Dichtungsschlämme* se používá k plošným vodorovným hydroizolacím nebo jako podklad pod Profidicht 1K Fix nebo také při řešení detailu, kdy chci horizontální hydroizolaci formou injektáže propojit s hydroizolací podlahy.



## 1. KROK: Příprava podkladu

- Podklad může být zděný, betonový nebo z cementové omítky.
- Silně savé podklady a podklady obsahující sádku, doporučujeme předem penetrovat výrobkem Haftemulsion, a to až ke stykům stěn s podlahou.
- Sprašující podklady se musí penetrovat do dostatečné hloubky, aby podklad byl stabilní – tzn. dokud podklad penetraci Haftemulsion přijímá.
- Drolivou omítku je třeba odstranit a tato místa opravit.

## 2. KROK: Míchání

- Obsah pytle rozmíchejte s 5,5-6 litry čisté vodovodní vody na hmotu roztíratelnou špachtlí.
- Po 10 minutách zrání ještě jednou krátce promíchejte pomalu běžící vrtačkou.
- Nemíchejte a nenechávejte stát na slunci.
- Zpracovatelnost činí cca 1hodinu.



## 3. KROK: Aplikace

- Stěrku nanášejte širokou štětkou nebo hladící lžící v minimálně dvou pracovních krocích. Aplikace může probíhat metodou „čerstvý do čerstvého“.
- Jako přetíratelný podklad je možné stěrku nanést v další vrstvě a vyhladit ji nebo vykartáčovat.
- Pro dosažení bezchybného přechodu k omítce podezdívky je nutné stěrku v přechodu rozetřít do ztracena.
- Před aplikací dalších vrstev musí stěrka vysychat a tvrdnout po dobu minimálně 5 dní.
- Poté lze provádět nátěry barvami ze silikonových pryskyřic. Pro přepracování minerálními omítkami na podezdívky je třeba povrch zdrsnit jemným koštětem.

## Spotřeba:

- proti zemní vlhkosti: ..... min. 2 kg / m<sup>2</sup> (2 nátěry)
- proti netlakové vodě: ..... min. 3 kg / m<sup>2</sup> (2 nátěry)
- proti tlakové vodě: ..... min. 4 kg / m<sup>2</sup> (2-3 nátěry)

**Skladování:** Výrobek je nutno skladovat v suchu, v uzavřených obalech. Doba skladování maximálně 12 měsíců.



Výrobek obsahuje cement a reaguje alkalicky. Proto je třeba chránit oči a pokožku. Při kontaktu oka důkladně propláchnout vodou a případně vyhledat lékaře.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ JSME VÁM K DISPOZICI

Kontaktní email: [info@realsan.cz](mailto:info@realsan.cz)

Zákaznická linka: 602 319 390