

BAUREX-AQUA

Sanační omítka s tepelně-izolačními vlastnostmi,
vhodná pro zdivo obsahující vysokou vlhkost

RYCHLÉ VYSOUŠENÍ A ZATEPLENÍ MOKRÉHO ZDIVA



zvýšení teploty
na povrchu

Baurex-AQUA má v porovnání s klasickou omítkou 11x vyšší tepelně-izolační vlastnosti. Ty jsou dány nízkým součinitelem tepelné vodivosti (λ), který má hodnotu $0,076 \text{ W/mK}$.


hydraulický modul

Sanační omítka Baurex-AQUA má vynikající tepelně-izolační schopnosti, které jí umožňují zvyšovat teplotu na povrchu omítky. Díky této schopnosti eliminuje Baurex-AQUA kondenzační vlhkost v interiéru.

Baurex-AQUA je omítka s hydraulickým modulem tvrdnutí, což znamená, že vyzraje i při aplikaci na mokré zdivo. Není tedy potřeba čekat, až podkladové zdivo vyschne a problém s vlhkostí lze řešit prakticky okamžitě.

SYSTÉM BAUREX-AQUA

Pod sanační omítku Baurex-AQUA je vhodné použít univerzální prostřík UNISAN špric. Jako finální vrstvu na omítce Baurex-AQUA pak doporučujeme Vápenný štuk INTERIÉR.




Sanační omítka Baurex-AQUA je hydrofilní, což znamená, že je bez vlhkostních map a plísní, protože do sebe absorbuje vodu z okolí a dokáže ji zadržet do změny okolních podmínek, kdy dojde ke snížení relativní vlhkosti.




RealSan®
VYSOUŠÍ ZDIVO ZA VÁS

Problematika vlhkých stavb:

Vlhké, solí poškozené zdivo nelze omítat normálními (klasickými) omítkami. Vlhkost, která vzlíná stavební konstrukci, s sebou nese z podzákladu rozpuštěné stavebně škodlivé soli. To se děje z důvodu nefunkčních nebo neprovedených hydroizolací. Sole po odpaření vody krystalizují, přičemž může vzniknout tlak až 200 bar a ten způsobí poškození omítky. To platí jak pro venkovní, tak i pro vnitřní omítky. Proto je nutné na vlhké zdivo aplikovat sanační omítky, které sice neodstraní příčinu vlhkosti, avšak zcela eliminují důsledky vlhkosti. To platí i při obnovení horizontální hydroizolace, kdy se doporučuje aplikace sanační omítky, aby byla eliminována zbytková vlhkost zdíva a následně i krystalizace solí.



Řez zdívou a klasickou omítkou - stav před sanací



Řez zdívou a sanační omítkou - stav po sanaci

Baurex-AQUA doporučujeme používat s:

ROZDĚLOVAČEM VODY

Prášková směs ředitelná vodou, která se aplikuje na pevný a vyrovnaný podklad zdíva pod úrovni terénu a do cca 0,2 m nad terénem.

- Funkce:
- rozloží tlakové zatížení (až do hodnot 5 barů) na klasickou vzlínající vlhkost
 - umožní vyzráni sanační omítky tím, že zamezí přístupu vlhkosti a solí ze sanovaného podkladu

Zpracování: ruční

Použití: vnitřní i vnější

Spotřeba: 1-5 kg/m²

Balení: 25 kg

něbo

HYDROFOBIZÉREM

Tekutina ředitelná vodou v poměru 1:15, sloužící jako zpevňovač podkladu a filtr proti solím

- Funkce:
- umožní vyzráni sanační omítky tím, že dočasně zamezí přístupu vlhkosti a solí ze sanovaného podkladu

Zpracování: ruční nebo nástříkem

Použití: vnitřní i vnější nad úrovni terénu

Spotřeba: 1 l koncentrátu / 75 m²

Balení: 1 l koncentrát

JAK S BAUREX-AQUA PRACOVAT?

Podklad musí být pevný a nosný, zbavený prachu, zbytků malby, vápna a tuků. Nesmí být vodooodpudivý.

- ✓ **Ruční míchání** – Baurex-AQUA rozmíchat minimálně v 16-18 l záměsové vody (i více v závislosti na teplotě vody) v míchačce nebo ručním míchadlem po dobu max. 2 min
- ✓ **Strojní míchání** – tryska č. 10-12, průtok vody 250-450 l/hod; vždy začneme na hodnotě 450 l/hod a postupně snižujeme

Nanášení: ruční (zednickým hladítkem mezi plastové omítňky) i strojní (omítací stroj GP5)

Maximální tloušťka v jedné vrstvě je 5 cm!

Směs se nesmí nanášet při teplotě nižší než +5 °C (vzduch/ podklad) a při očekávaných nočních mrazech.

Pro detailní informace si, prosím, vyžádejte od výrobce technický list výrobku s důležitými doporučeními.

Technické parametry

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Součinitel tepelné vodivosti λ | 0,076 (W/mK) |
| Pevnost v tlaku | 1,5 (N/mm ²) |
| Pevnost v ohýbu | 0,4 (N/mm ²) |
| Reakce na oheň | Třída A1 – nehořlavý materiál |
| Obsah pórů v čerstvé maltě | > 50 (%) |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Součinitel propustnosti vodní páry μ | ≤ 5 |
| Součinitel absorpce vody | <1,5 (kg/m ² min ^{0,5}) |
| Doba zpracovatelnosti | 60 min |
| Vydatnost | 8 kg/m ² /2 cm; 20 kg – cca 2,5 m ² omítky s tloušťkou 2 cm |
| Teploprůvodnost | + 5 °C do + 30 °C |

Teploprůvodnost



„Dáte-li člověku rybu, nakrmíte ho na jeden den. Naučíte-li ho ryby chytat, nakrmíte ho na celý život.“

Z každého prodaného kusu našich výrobků je určeno 0,50 Kč na projekt www.adopceafrika.cz, čímž umožníme africkým dětem pravidelně navštěvovat školu a získat tak naději na lepší budoucnost.

RealSan®

KDYŽ NÁS TO BAVÍ...

www.realsan.cz