

## TECHNICKÝ LIST

### BAUREX – SAN

jednovrstvá, jednokomponentní, hydrofilní jádrová sanační omítka s tepelně-izolačními a sušícími účinky na bázi hydraulického vápna

#### Popis výrobku, vlastnosti

Sanační omítka Baurex - SAN je hotová směs, která po smíchání s vodou vytváří velmi plastickou maltu, která slouží k zajištění nejen sanačních, ale také tepelně izolačních vlastností. Zvyšuje tak teplotu povrchu sanační omítky a přirozeným způsobem odolává riziku kondenzační vlhkosti. Je vhodná pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Malta se může nanášet jako jádrová v jedné vrstvě max. 40 mm, pro eliminaci praskání však doporučujeme vytvořit nejprve špic pomocí UNISAN špicu a na něj poté aplikovat omítku Baurex - SAN. Poskytuje ochranu budovy před atmosférickými vlivy. Díky svým hydrofilním a dodatečně i hydrofobním a paropropustným vlastnostem pomáhá včasné řešit důsledky vlhkosti, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce se vytváří zdravé a bezpečné prostředí.

Pro použití ve vnějším prostředí je nutné omítku dodatečně hydrofobizovat, a to buď pomocí hydrofobního nátěru nebo speciální barvy. Na rozdíl od běžných sanačních omítek mají tyto omítky zvýšenou odolnost proti degradačním účinkům solí.

#### Oblasti použití:

- je určena pro povrchovou úpravu stěn ve vnitřním i vnějším prostředí
- vhodná pro použití jako podkladová omítka, jádrová omítka i jako finální povrchová úprava především pro objekty zasažené vlhkostí a solemi
- vhodná pro ruční i strojní omítání cihelných podkladů, pórobetonu a smíšeného zdiva
- pro zavlhle a solemi napadené zdivo

#### Výhody:

- vysoká paropropustnost
- nízká objemová hmotnost
- zvyšuje celkový tepelný odpor stavby při zachování prostupu par stěnou
- splňuje požadavky na podkladní sanační omítku dle směrnic WTA
- potlačuje vznik plísní, řas a mechů
- variabilita hydrofobity (může fungovat nejen jako hydrofilní, ale i jako hydrofobní omítka).

#### Složení:

speciální silikátová plniva na bázi expandovaného vulkanického skla, hydraulická pojiva, minerální přísady, organické polymery.

#### Výrobová skupina:

Suchá omítková směs pro ruční i strojní nanášení

#### Technické parametry:

|   |   |
|---|---|
| Reakce na oheň                                | Třída A1 - nehořlavý materiál                 |
| Součinitel tepelné vodivosti                  | ≤ 0,09(W/mK)                                  |
| Pevnost v tlaku                               | 1,7 (N/mm <sup>2</sup> )                      |
| Pevnost v ohybu                               | 0,6 (N/mm <sup>2</sup> )                      |
| Objemová hmotnost v suchém stavu              | 410 (kg/m <sup>3</sup> )                      |
| Přílnavost k podkladu a symbol modelu pukliny | 0,1±0,13 (N/mm <sup>2</sup> ) FP: A/B         |
| Reakce na oheň                                | Třída A1 – nehořlavý materiál                 |
| Obsah vzduchu v čerstvé omítce                | ≥ 25 [%]                                      |
| Součinitel propustnosti vodní páry μ          | ≤ 9   |
| Součinitel absorpce vody                      | 0,73 (kg/m <sup>2</sup> min05)                |
| Doba zpracování                               | 370 (min)                                     |
| Teplota použití                               | Teplota podkladu a okolí od + 5 °C do + 30 °C |

**Spotřeba:**

25 l / m<sup>2</sup> při tloušťce omítky 2,5 cm

**Podklad:**

Podklad musí být pevný a nosný, zbavený prachu, zbytků malby, vápna a tuků. Nesmí být vodoodpudivý. V případě, že byl stávající podklad v minulosti opatřen krycím nátěrem, je nutné jej mechanicky odstranit až na podkladové zdivo.

**Rozmíchání pro ruční nanášení:**

Obsah balení se rozmíchá v předepsaném množství 16 - 18 l záměsové vody v míchačce nebo ručním míchadlem po dobu maximálně 2 minut. Nejprve aplikujeme na zeď síťovitě UNISAN špic a na něj nahazujeme tepelně - izolační omítku Baurex - SAN v tloušťce 2,5 – 4 cm.

**Upozornění: Záměsová voda musí mít teplotu minimálně 10 °C, aby došlo k dostatečnému rozmíchání cementu (pozn. teplota vody z vodovodního řádu je 10–12 °C).**

**Strojní nanášení:**

Pro nanášení při použití omítacích strojů s integrovanou mísicí zónou platí následující nastavení.

- Tryska: č. 10-12,
- Průtok vody 250-450 l/hod.
- Nastavení průtoku vody je odvislé od místních specifických podmínek na stavbě – teplota vzduchu, vody, podkladu. Začínáme vždy na nastavení průtoku vody na hodnotě 450 l/hod a postupně snižujeme průtok vody tak, aby malta držela na povrchu, byla zpracovatelná v normální konzistenci, netvořily se smršťovací praskliny a nebyl nadměrně namáhán motor omítačky. Upozorňujeme, že správné nastavení průtoku vody závisí na zkušenostech pracovníka s materiálem a může se v průběhu aplikace měnit.

**Povrchová úprava:**

Případné nerovnosti na zarovnané omítce lze po 24 hodinách zabrousit pomocí hladítka. Přebytečnou směs odstraníme pomocí latě. Po zavaznutí lze povrch vyhladit nebo texturovat.

**Pro spolehlivost výrobku a bezpečnou záruku na funkčnost a povrch bez trhlin používejte jako štukovou vrstvu výhradně výrobek *Vápenný štuk Interiér*.**

**Zrání:**

Za ideálních podmínek, tj. teplota vzduchu a teplota podkladu 20°C a relativní vlhkost vzduch 55% je doba zrání omítky Baurex - SAN 3 mm/ 24 hod. Na zasluněných partiích nebo při vysokých teplotách se tato doba může zkrátit, naopak při hodnotách pod 10°C výrazně prodloužit. Doporučujeme proto nanášet štukovou vrstvu alespoň po 21 dnech, čímž se eliminují prakticky všechny objemové změny v maltě a podkladu.

**Balení:**

Pytel: 50 litrů

**Skladování:**

Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Na suchém místě v originálních baleních je skladovatelnost 12 měsíců.

**Důležité upozornění:**

Pro vysokou spolehlivost a dlouhodobou životnost doporučujeme sanační omítku Baurex-SAN vždy kombinovat pod úrovní terénu s *Rozdělovačem vody*, který eliminuje chloridy, sírany a bodový tlak vody až do 5 bar. Vyžádejte si technické listy k těmto materiálům. Na Rozdělovač vody pak aplikujte celoplošně UNISAN špic a následně omítku Baurex-SAN.

Pro provádění vnějších a vnitřních omítek platí ustanovení normy ČSN EN 13914 – 1. Vzhledem k tomu, že dodavatel/výrobce nemůže zodpovídat za stav podkladu, doporučujeme obzvláště u provádění omítek na zavlhle a zasolené podklady provést zkoušku přídržnosti malty k podkladu, a to tak, že cca 14 dnů před započítáním prací omítnete plochu minimálně 0,5 m<sup>2</sup> v předpokládané vrstvě. Tímto opatřením odzkoušíte maltu na konkrétním podkladu, zjistíte dobu zrání malty a její přídržnost k podkladu.

#### Doporučení:

- Doporučujeme provést stavebně technický průzkum, včetně měření vlhkosti a chemického rozboru solí, aby se návrh sanace mohl optimalizovat.
- Sanační omítku doporučujeme vždy kombinovat s metodami vedoucími k odstranění vlhkosti a preferovat tak komplexní sanaci vlhkého zdiva.
- Pro upevnění elektroinstalace je potřeba vyloučit sádku a nahradit ji montážním cementem pro vnější i vnitřní použití.
- Doporučujeme zajistit 3 – 5 mm mezeru mezi podlahou a sanační omítkou, která se vyplní Rozdělovačem vody.
- Při aplikaci sanační omítky pod úroveň terénu je třeba, aby bylo funkční a v provozu nucené větrání. Po aplikaci pak musí být zajištěno intenzivní větrání. Pokud by přirozené větrání nebylo možné, je nutné instalovat nucené větrání. Odvlhčovací přístroje je možné použít až po úplném vytužení sanační omítky.
- Při opravě již omítnuté zdi, ve které jsou provedeny prostupy, je třeba trubky nebo vedení ochránit polystyrénovou vložkou. Dále je třeba použít po obvodě prostupu zdiva Rozdělovač vody a následně aplikovat sanační omítku Baurex - SAN. Na takto vyspravená místa není možné dát již 100% záruku.
- Nábytek nestavte těsně na sanované stěny, nýbrž zachovávejte vzduchovou mezeru.
- Povrchová úprava – nedoporučujeme barvy na latexové či akrylátové bázi, které uzavírají póry, ale barvy, které propouštějí vodní páry (přípravky s minimálním difúzním odporem  $S_d \leq 0,09m$ ) např. *Interier San+*. Sanační omítky se nesmí obkládat ani tapetovat.

#### Likvidace odpadů:

Použité obaly uložte na povolenou skládku odpadů. Nespotřebovaný materiál nechte vytvrdnout a uložte na skládku komunálního odpadu.

#### První pomoc:

Při nadýchání přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, při dechových potížích přivolat lékařskou pomoc. Při styku s kůží pokožku omyjte čistou vodou a mýdlem. Podrážděná místa ošetřete reparačním krémem. Při zasažení očí, ihned promývejte při rozevřených očních víčkách proudem čisté vody po dobu 15 min. a následně vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vodou, vypijte 0,5 litru vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Přípravek může vyvolat alergickou reakci při styku s kůží. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte mimo dosah dětí!

#### Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Ve formě prachu i po smíchání s vodou dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Složky přípravku nejsou klasifikovány jako nebezpečné pro životní prostředí.

#### Celková klasifikace přípravku:

**R-věty:** R36/37/38, R43

**S-věty:** S2, S22, S26, S36/37/39