

## Technický list

### INTERIÉR SAN+

Otěruvzdorná vysoce bílá barva na stěny a stropy

#### Charakteristika:

Je vodou ředitelná vysoce bílá a odolná s vysokou vydatností. Výsledný nátěr je otěruvzdorný, vyniká vysokou prodyšností pro vodní páry, čímž je vhodný také na sanační omítky. Snadno se aplikuje, má dlouhodobou životnost, nežloutne a je velmi dobře přilnavá k podkladu. V bílém provedení je vhodná i na čerstvé omítky.

**Podklad:** na štukové omítky, sádkokarton, papírové a sklolaminátové tapety, dřevotřísku, MDF desky, aj.

**Vzhled:** bílý matný nátěr (bělost min. 90 %)

#### Oblasti

Kancelářské prostory, hotely, školy, nemocnice, restaurace, domácnosti, výstavní stánky, čekárny, konferenční místnosti, koncertní haly, tovární haly, obchodní prostory. Lze použít také na betonové panely a monolity. Díky vysoké bělosti a odolnosti je vhodná pro nátěry všech reprezentativních ploch.

#### použití:

**Aplikace:** válečkem, štětcem, airless technikou / tlak 150 bar, tryska 0,53 mm, úhel nástřiku 50 st./ Před zpracováním dobře rozmíchejte, barvu nanášejte rovnoměrně.

**Ředění:** nátěr je určen k přímému použití. Nástroje ihned po ukončení aplikace omyjte vodou.

**Příprava podkladu a zpracování:** podklad musí být zbaven mastnoty, nesoudržných starých nátěrů. Na staré i nové podklady nanášejte první vrstvu Interiér San+ neředěnou nebo podle savosti podkladu naředte přidáním 10% vody, druhou vrstvu naneste nejdříve po 4 hodinách (při teplotě 20°C). Na nové omítky a sádkokarton použijte stejný postup. Případné drobné trhliny či nerovnosti v podkladu před nátěrem vyspravte disperzní stěrkou.

*Nátěr nenanášejte při teplotě podkladu a okolí pod +5°C*

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Teoretická vydatnost:                | Cca 8 m <sup>2</sup> /kg v jedné vrstvě (vydatnost závisí na typu a savosti podkladu)  |
| Specifická hmotnost:                 | 1,60 ±0,02 g/cm <sup>3</sup>   |
| Kryvost:                             | Stupeň 1 při 70µm, stupeň 2 při 40 µm  |
| Omyvatelnost:                        | 4-EN DIN 13300   |
| Prodyšnost:                          | Sd = 0,09 m  |
| Schnutí při 20°C a 60% rel. vlhkosti | Cca 4 hodiny, suché na dotek a proti přichytávání prachu za cca 30 min. Se snižující se teplotou se doba schnutí prodlužuje  |
| Balení:                              | 7 a 15 kg, materiál recyklovatelný plast   |
| Odstín:                              | Bílá, tónovatelná pomocí tónovacích barev a přípravků, jako báze BB  |
| Základní složení:                    | TiO <sub>2</sub> emulze dispergovaná ve vodě, minerální plniva   |
| Skladování:                          | Skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +28°C. Doba skladovatelnosti je 24 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí přemrznout. |

#### Klasifikace vlivu na zdraví a bezpečnost:

Výrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý.

S výrobkem manipulujte opatrně.

Vyhňte se dlouhotrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechování prachu ze stříkání.

Bezpečnostní list výrobku na vyžádání.

**Čištění náradí:**

Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou. Rozstříknutou barvu nebo mlžinu ihned očistit vodou. Již zaschlý film lze odstranit odstraňovačem disperzních nátěrů.

Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu: prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte dle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Další informace naleznete v příslušném Bezpečnostním listu k výrobku.

**EU limitní hodnoty VOC pro tento výrobek:**

Kat.A/h: 30 g/l - 2010). Tento výrobek obsahuje 10 g/l VOC.

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmělných/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese [www.realsan.cz](http://www.realsan.cz)